



Produto	Ribbon de Resina
Cor	Preta
Espessura do filme de poliéster	4.5 µM
Gramatura camada silicone	0.10 ± 0.02 g/m ²
Gramatura camada de tinta	2.7 ± 0.2 g/m ²
Ponto de fusão tinta	110 °C
Velocidade impressão flat	6 IPS
Substratos indicados	Papel couchê
	Papel transtherm
	Filmes PET, PVC, BOPP
	Polietileno de alta e baixa densidade
	Filmes flexíveis para embalagem

- **Alta definição a baixa temperatura:**
- **Alta densidade de impressão**
- **Tratamento anti-stático.**
- **Etiquetas automotivas, aquecedores de água, frigoríficos, engrenagens, etiquetas de componentes eletrônicos, area textil, entre outras aplicações.**



Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente e o Comprometimento com os Custos

Fitas Flax Indústria e Comércio Ltda.

Engenharia de Produtos

Elaborado por

Data

Aprovado por